



Plaster Paint Renovación

Recubrimiento altamente transpirable para restaurar o repintar revestimientos acrílicos o minerales envejecidos. Realza la fachada existente conservando la textura original. Sus componentes de base acrílica modificada, aditivos y minerales otorgan máxima resistencia a los agentes climáticos, flexibilidad y dureza superficial permitiendo también la transpirabilidad del muro.

Ambiente	Paredes y cielorrasos interiores y exteriores
Acabado	Rodillo, Pincel o Soplete
Color	Muestrario FMA (21 colores de línea)
	Sistema tintométrico PlasterCOLOR
Presentación	Balde PVC 4 Lt y 20 Lt
Conservación	En envase original cerrado, 12 meses.
Contenido C.O.V 's	≤1000 µg/m3 (muy bajos)

DATOS TÉCNICOS

- **Base química:** resina acrílica
- **Apariencia:** líquido viscosa
- **Rango de temperatura de aplicación:** 5 °C a 30 °C
- **Densidad aparente:** 1500 gr/lit
- **Ph:** 8-10
- **Solubilidad:** agua
- **Secado al tacto:** 1 a 3 horas
- **Secado superficial:** 8 a 12 horas
- **Secado total:** 4 a 7 días
- **Comportamiento al fuego:** no inflamable

RECOMENDACIONES PREVIAS

Con el fin de evitar diferencias de tonalidades se aconseja solicitar el material necesario de una misma partida de producción. Es conveniente realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes. Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas. No stockear el producto a la intemperie por largos periodos de tiempo. Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque utilizando agua y detergente suave.

SOPORTES APTOS

Revestimientos acrílicos o cementicios con color como así también sobre cualquier superficie mineral con o sin

pintura. Revoques fratasados, ladrillos de HCCA, bloques de hormigón, placas de yeso, de cemento, de EPS, de madera, en sistemas de steel frame o EIFS sobre base coat, sobre revestimientos preexistentes, sobre superficies metálicas con tratamiento anticorrosivo, etc.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Se aplica sobre superficies firmes, sin partes flojas, limpias y secas, libre de sustancias antiadherentes como polvos, aceites, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada.

En el caso de revoques con partes flojas, se deberá reparar previamente.

Ante la presencia de hongos o algas, lavarlas con cloro diluido en agua al 10%, enjuagar y dejar secar.

En caso de presencia de salitre sobre la superficie se recomienda lavarla con una solución de ácido muriático diluido al 10%. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 hs.

Sobre soportes con pinturas preexistentes, lijarlos hasta generar mordiente.

En el caso de soportes con desniveles, fisuras superficiales, revoques rayados, etc, nivelarlos previamente con Premecol Base Coat.

En el caso de revoques u hormigones nuevos, dejar transcurrir 30 días de curado.

Ante la presencia de humedad contenida en el muro por remonte capilar o por filtraciones se deberá reparar previamente.

MODOS DE EMPLEO

• **Imprimación:** aconsejamos aplicar una imprimación con Plaster FIJADOR diluido 1:1 (partes iguales) con agua con el fin de mejorar la fijación y el resultado final.

Preparación: Homogeneizar el producto dentro del mismo envase y usarlo directamente.

• **Aplicación:** Se aplica con rodillo o pincel en 2 manos cruzadas extendiéndolo de manera tal que no se desdibuje la textura original, un exceso de material puede desdibujar el texturado existente.

En el caso de considerar necesario ajustar la viscosidad, el producto admite una dilución de hasta el 20% con agua.

Trabajar en paños cortos de aproximadamente 0,5 m2. Ocasionalmente, sobre fondos con manchas o contrastes de color puede ser necesaria una tercera mano.

• **Secado:** Depende de las condiciones climáticas y la absorción del soporte:

Entre manos: 2 a 3 hs | Total: 4 a 7 días

CONSUMO

0.2 a 0.3 lt/m² (en 2 manos)

Corresponde a datos teóricos ya que el consumo puede verse afectado en mayor o menor cantidad por:

- La planeidad y porosidad del soporte.
- La cantidad de manos efectuadas.
- El tipo de herramienta utilizada.
- El nivel de desperdicio.

PRECAUCIONES

No aplicar con condiciones climatológicas tales como:

- Temperatura inferior a 5°C o superior a 30°C.
- Humedad ambiente superior al 85%.
- Exposición directa al sol, fuertes vientos, riesgo de lluvia o lluvia.
- Posibilidad de descenso de temperatura a menos de 5°C durante las 6hs posteriores.
- Caída de rocío o posibles heladas durante las horas posteriores.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad:
1 año.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

- Atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- En caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- La empresa no se responsabiliza por un mal uso del producto
- Para todo aquello no contemplado consultar al CAT +54 3476 56-9250

ADVERTENCIA

Esta información ha sido recopilada de acuerdo a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones no implican garantía alguna ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del consumidor que el producto es el adecuado para el uso que desea darle.